

HOJA TÉCNICA

BARNIZ MADERA



DESCRIPCIÓN:

- Es un producto elaborado con resinas sintéticas y pigmentos inorgánicos de gran resistencia a la luz y al medio ambiente.

USOS

- Se recomienda para proteger y decorar superficies de madera, tales como, muebles, puertas, ventanas, zócalos, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Color:** Según carta de colores.
- Olor:** Característico
- Peso específico:** 3.10 – 3.14 k/gal
- Viscosidad:** 4'00" – 5'00" copa Ford N°4 a 25°C
- Aplicación:** Soplete convencional, brocha y rodillo.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

La superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasa y otros contaminantes que impidan la óptima adherencia del producto. La madera debe estar bien lijada. No debe aplicarse sobre selladora.

APLICACIÓN:

***Agítese bien antes de usar.**

Soplete: 18"-22"

Brocha: 30"-35"

Rodillo: 40"-45"

Reductor: Thinner Standard o Acrílico.

Secado: 4 – 6 horas.

Repintado: 6 horas.

Rendimiento: 40 mts² por galón a una mano teórico.

MÉTODOS DE APLICACIÓN.

Los equipos de aplicación aquí mencionados son referenciales y pueden utilizarse otros.

- Equipo airless.**

Equipo Graco 208-663, con bomba Bulldog o King y relación de presión 30 : 1 tamaño de boquilla entre **0.015" a 0.019"**.

Presión de salida de 1200 a 1800 psi.

- Equipo convencional de alta presión.**
Similar a DeVillbis **P-MBC o JGA**, casquillo **D boquilla 64** con regulador de presión y abanico, filtros de aceite-humedad.

- Brocha y Rodillo.**

Recomendado para áreas pequeñas. Usar rodillo de pelo corto y resistente a solventes y brocha de buena calidad para un mejor acabado

- Condiciones de Aplicación.**

Temperatura	Mínima	Máxima
Superficie	5 °C	40°C
Ambiente	5°C	40°C
Humedad Relativa	-----	85 %

La temperatura de la superficie debe estar como mínimo 3 °C por encima de la temperatura de rocío durante la aplicación y secado de la pintura.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN.

- Verificar que se disponga de todos los componentes de la pintura y equipos de aplicación en buen estado.
- Mezclar la pintura con una paleta hasta homogenizarla completamente.
- Diluir la mezcla con THINNER AUTOMOTRIZ CYK 350 NF en la proporción recomendada.
- Filtrar la pintura mezclada con malla N° 60.
- Aplicar una capa uniforme de la pintura preparada midiendo el espesor de película húmedo de acuerdo al espesor seco requerido.

- Imprimantes recomendados.**

No es necesario.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Guardar el recipiente original herméticamente sellado y almacenarlo en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Temperatura	10 °C a 40 °C
Humedad	0 % a 90 %
Tiempo	12 meses.

CORPORACION CYKRON

MZ. B, LOTE 6, PARCELA 2, PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR

HOJA TÉCNICA

BARNIZ MADERA

