

HOJA TÉCNICA

PINTURA TRÁFICO



DESCRIPCIÓN:

Producto elaborado con resinas alkydicas, caucho clorado, pigmentos y cargas de muy buena calidad que hacen de este producto ideal para aplicarse sobre pistas de asfalto, cemento frotachado bien seco, sardineles, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- **Color:** Según carta de colores.
- **Acabado :** Satinado
- **Sólidos :** 50% - 55%
- **Peso específico :** 4.88 – 5.00 kg/gal
- **Viscosidad :** 2'30" – 3'00" copa Ford #4 a 25°C
- **Almacenaje :** 12 meses bajo sombra

RENDIMIENTO:

- 40 mts² teórico a 1 mano.

PREPARACION DE SUPERFICIE.

La duración de un sistema de pintado está en función directa al grado de preparación de la superficie.

- **General.**

La superficie a pintar debe estar completamente libre de grasa, polvo, óxido suelto, humedad o cualquier contaminante que pudiera interferir con la adherencia de la pintura.

METODOS DE APLICACION.

Los equipos de aplicación aquí mencionados son referenciales y pueden utilizarse otros.

- **Equipo airless.**

Equipo Graco 208-663, con bomba Bulldog o King y relación de presión 30: 1 tamaño de boquilla entre **0.015" a 0.019"**.
Presión de salida de 1200 a 1800 psi.

- **Equipo convencional de alta presión.**
Similar a DeVillbis **P-MBC o JGA, casquillo D boquilla 64** con regulador de presión y abanico, filtros de aceite-humedad.

- **Brocha y Rodillo.**

Recomendado para áreas pequeñas. Usar rodillo de pelo corto y resistente a solventes y brocha de buena calidad para un mejor acabado

PROCEDIMIENTO DE APLICACION.

- Verificar que se disponga de todos los componentes de la pintura y equipos de aplicación en buen estado.
- Mezclar la pintura con una paleta hasta homogenizarla completamente.
- Diluir la mezcla con THINNER PARA TRAFICO CYKRON en la proporción recomendada.
- Filtrar la pintura mezclada con malla N° 60.
- Aplicar una capa uniforme de la pintura preparada midiendo el espesor de película húmedo de acuerdo al espesor seco requerido.

- **Imprimantes recomendados.**

No es necesario.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Guardar el recipiente original herméticamente sellado y almacenarlo en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Temperatura	10 °C a 40 °C
Humedad	0 % a 90 %
Tiempo	12 meses.